



KÖSTER FS Primer 2K

Technisch merkblad J 139 200

Datum update: 02-07-2026

Hechtmiddel voor KÖSTER voegpasta FS-V en FS-H op droge en licht vochtige ondergronden.

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 18 J 139 EN 14188-4 Primer op hars basis voor koud aangebrachte afdichtingsmiddelen (2K Primer)
Homogeniteit Dichtheid Viscositeit Alkali bestendigheid Verdampingsgedrag Vlampunt	homogeen 1,1 g/cm ³ 400 m ² /s ± 15% alkali resistent 1% (60 min, ±1%) 1% (90 min, ±1%) > 160 °C

Eigenschappen

KÖSTER FS Primer 2K is een sneldrogende, kleurloze, oplosmiddelvrije tweecomponenten hecht- en verstevigingssmiddel voor voegflanken, en voor verdere behandeling met KÖSTER Voegpasta FS-H en FS-V. Het bindt stof en is bestand tegen verzeping. Dankzij de lage viscositeit dringt het diep door in de ondergrond, waardoor deze wordt gestabiliseerd en verhard.

Technische gegevens

Mengverhouding	2:1 gewichtsdelen
Viscositeit	laag visceus
Dichtheid	ca. 1,1 g/cm ³ (bij +20 °C)
Verwerkingstijd	ca. 12 Min. (bij +20 °C)
Verwerkingstemperatuur	tussen +5 °C en +30 °C
Droogtijd (kleefvrij)	na ca. 3 uur.
Overwerkbaar	na ca. 4 uur

Toepassingsgebieden

Köster FS Primer 2K is een hechtprimer voor Polysulfide voegpasta's

Ondergrond

Droog tot licht vochtig, maar er mag geen waterfilm op het oppervlak aanwezig zijn. Vrij van siliconen en losse deeltjes, oliën en vetten. Voor het reinigen van de oppervlakken wordt het gebruik van vuil- en vetoplossende reinigingsmiddelen op water- of oplosmiddelbasis aanbevolen; indien nodig, stoomreiniging, licht opschuren of opruwen door middel van zandstralen.

Verwerking

De componenten moeten grondig worden gemengd tot een homogene consistentie is bereikt. Om mengfouten te voorkomen, is het noodzakelijk het mengsel over te gieten in een andere container en opnieuw te mengen.

Breng KÖSTER FS Primer 2K gelijkmatig en dun aan met een kwast. Na een wachttijd van circa 4 uur kan de daaropvolgende behandeling met KÖSTER Voegpasta FS-H en/of FS-V worden uitgevoerd. Leeg de verpakking volledig.

Verbruik

Ca. 150 - 250 g / m², dat is 10 - 20 g / per. m¹ voeg.

Reiniging apparatuur

Reinig het gereedschap direct na gebruik met Köster Universeel Reiniger.

Verpakking

J 139 200 200 g Combi doos

Opslag

Opslag tussen de + 10 °C and + 25 °C in de originele gesloten verpakking, ca. 12 maanden houdbaar.

Veiligheid

Draag oplosmiddel bestendige handschoenen en bril tijdens de verwerking van dit materiaal. In geventileerde ruimtes verwerken.

Aanvullend

Reactieve harsen reageren op temperatuurschommelingen met veranderingen in viscositeit of hechting. Daarom moet het aangegeven verwerkingstemperatuurbereik in acht worden genomen. De verwerkingstijd en uitharding zijn temperatuurafhankelijk. Restanten van het materiaal kunnen aanzienlijke warmte genereren. De verpakking moet daarom altijd volledig worden geleegd. Bewaar geopende verpakkingen niet in afgesloten ruimtes.

Bijbehorende producten

KÖSTER Voegpasta FS-V zwart	Art.-Nr. J 231
KÖSTER Voegpasta FS-H zwart	Art.-Nr. J 232
KÖSTER Voegpasta FS-V grijs	Art.-Nr. J 233
KÖSTER Voegpasta FS-H grijs	Art.-Nr. J 234
KÖSTER Kelderafdichting-Systeem	Art.-Nr. W 219
KÖSTER Universeelreiniger	Art.-Nr. X 910 010

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig