




## KÖSTER Saneermortel Wit - Snel

Technisch merkblad M 663

Datum update: 04-09-2019

- Test report according to DIN EN 998-1, MPA BAU Hannover

### Sneldrogende, witte zout en vochtbestendige Restauratiemortel voor kelderwanden, binnen en buitenwanden

	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 M 662 EN 998-1:2010 Restauratiemortel(R) EN 998-1:2010 ZA.1
	Drukvastheid na 28 dagen CS II Capillaire wateropname > 0,3 kg/m <sup>2</sup> na 24 uur Hechtsterkte 0,41 N/mm <sup>2</sup> Fout type B Dichtheid droog 1,45 kg/dm <sup>3</sup> Waterindringdiepte ≤ 5 mm Dampdoorlaatbaarheids getal μ 15 Gedrag bij brand A1

#### Eigenschappen

Sneldrogende zout-bestendige, hoge druksterke, witte Saneermortel voor de renovatie van door zouten en vocht belaste ondergronden. Door de hoge porositeit en waterafstotendheid zorgt Köster Saneermortel 2 wit voor droging van de ondergrond en onschadelijk maken van de zouten, zelfs bij hoge zoutgehalten. Het voorkomt condensvorming en verbetert de warmte-isolatie. Köster Saneermortel is vrij van lichtvulstoffen.

#### Technische gegevens

Porositeit verse mortel	> 28 V-%
Porositeit van uitgeharde mortel	> 40 V-%
Drukvastheid(28 dagen)	> 8 N / mm <sup>2</sup>
Buigsterkte (28 dagen)	> 3 N / mm <sup>2</sup>
E-Module	> 7000 N/mm <sup>2</sup>
Verwerkingstijd	ca 30 minutes
Water consumptie per 25 kg zak	3,3 - 3,5 l

#### Toepassingsgebieden

Snel drogende renovatie van door vocht- en zout beschadigd metselwerk, vooral na de toepassing van een horizontale barrière tegen optrekkend vocht b.v. met Köster Crisin 76 of Köster Mautrol. Ter vermindering van de vorming van condensatie in kelders na het verwerken van minerale afdichtingssystemen (b.v. Köster KD-Systeem, Köster NB-afdichting Pasta). Köster Saneermortel Snel kan ook

worden gebruikt als een decoratief, ademende, waterafstotende buitengevel pleister. Voornamelijk kleine oppervlakken snel afwerken.

#### Ondergrond

Minerale ondergronden, met kelderafdichting behandelde ondergronden ( bijv Köster NB en het Köster KD-Systeem ). Losse delen en zoutuitbloeiingen moeten mechanisch worden verwijderd voorafgaand aan de applicatie. De ondergrond vooraf behandelen met Köster Polysil TG primer 500 ( minimaal verbruik 120 g / m<sup>2</sup> , bij sterk zuigende ondergronden tot 250 g / m<sup>2</sup> ) om te voorkomen dat zouten reeds in het aanmaakwater van de verse mortel trekken en om zouten in de wand in te kapselen.

#### Verwerking

Direkt in aansluiting op de grondering met Köster Polysil TG 500 kan de Saneermortel hechtlaag worden opgebracht. Köster Saneermortel Snel mengen met Köster Hechtemulsie ( 1:3 met water verdunt alleen in de hechtlaag ) Laagdikte aanhouden van 5 mm maximaal ( verbruik 12kg/m<sup>2</sup> ) en dwars ruwtrekken. Na 30-60 minuten wordt de 2e laag Saneermortel zonder hechtemulsie opgebracht. Saneermortel mengen met dwangmenger met een mengtijd van min. 3 minuten. Per zak van 25 kg Saneermortel ca. 3,3-3,5 lt. water toevoegen. Opbrengen in een totale laagdikte van het systeem: 2-2,5 cm. ( afhankelijk van ruwheid ondergrond ). Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid kan er na 30-60 minuten afgewerkt worden. Afwerking is schuurwerk kwaliteit. Voor een meer gladde oppervlakte kan Köster Saneermortel Fijnputz worden toegepast, binnen 3 dagen of na 28 dagen droging. Eventuele verflagen dienen dampopen te zijn en bij voorkeur op Silicaat basis.

#### Stucwerk in combinatie met optrekkend vocht behandelen:

Eerst moet in de onderste laag van het metselwerk volgens de werkvoorschriften met Crisin® harsflesjes een afdichting tegen optrekkend vocht aangebracht worden. Boorgaten met Köster KB Fix afdichten. Dan wordt de voorhanden zijnde mortel afgehakt, zachte voegmortel uitgekrabt en eventueel hersteld. Köster Polysil zoutremmer op de ondergrond aanbrengen ( 120-250 gr/m<sup>2</sup> ) Daarna volgt de toepassing met Köster Saneermortel Snel. Eventuele verflagen dienen dampopen te zijn en bij voorkeur op Silicaat basis.

#### Toepassing in kelders als anti-condensmortel op de afdichting.

De afdichting tegen drukkend en niet drukkend water aanbrengen met Köster NB pasta ( niet drukkend water bij uitvoering ) of het Köster Kelderdicht systeem ( drukkend water bij uitvoering ) Na 4 dagen droging van de afdichtingslaag kan Köster Saneermortel worden aangebracht middels de boven omschreven hechtbrug met Köster Hechtemulsie. Eventuele verflagen dienen dampopen te zijn en bij voorkeur op

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gerevisieerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig

Silicaat basis.

## Nabehandeling

Als nabehandeling vereist of gewenst is, b.v. vanwege zeer droge omstandigheden, kan de pleister met een dunne PE-film worden beschermd volgens de algemene praktijkregels voor mortels.

## Verbruik

Ca. 12 kg / m<sup>2</sup> per cm laagdikte

Op oneffen ondergronden ontstaat mogelijk extra verbruik om tot een egaal oppervlak te komen.

## Reiniging apparatuur

Direkt na gebruik gereedschap met water reinigen.

## Verpakking

M 663 025                      25 kg Verpakking  
M 663 030                      30 kg Zak

## Opslag

Droog in gesloten verpakkingen minimaal 12 maanden.

## Veiligheid

Beschermende handschoenen en bril dragen.

## Bijbehorende producten

KÖSTER Polysil TG 500 zoutremmer	Art.-Nr. M 111
KÖSTER Mautrol Boorgat vloeistof tegen optrekkend vocht	Art.-Nr. M 241
KÖSTER Crisin Crème anti optrekkend vocht	Art.-Nr. M 278
Crisin 76 Concentraat tegen optrekkend vocht	Art.-Nr. M 279
KÖSTER Fijnpleister	Art.-Nr. M 655 025
KÖSTER Gevelcrème	Art.-Nr. P 200
KÖSTER Siliconeverf wit	Art.-Nr. P 260 010
KÖSTER NB 1 grijs - kelder binnenafdichting	Art.-Nr. W 221 025
KÖSTER NB 2 Wit	Art.-Nr. W 222 025
KÖSTER NB 1 snel - Kelderbinnenafdichting	Art.-Nr. W 223 025
KÖSTER NB Elastik Grijs	Art.-Nr. W 233 033
KÖSTER NB Elastik Wit	Art.-Nr. W 234 033
KÖSTER Reparatiemortel	Art.-Nr. W 530 025
KÖSTER SB-Hechtemulsie	Art.-Nr. W 710
KÖSTER NB 1 Flex	Art.-Nr. W 721 008

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig