




KÖSTER Muur impregnering

Waterafstotende Muur impregnering crème voor minerale ondergronden.

| | |
|---|---|
|  | KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 P 200 EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e Oppervlakte bescherming product - Impregnering Bescherming tegen infiltratie (1.2) |
| Lineaire krimp | NPD |
| Coefficient warmte expansie | NPD |
| Rastersnede | NPD |
| CO ₂ -doorlaatbaarheid | NPD |
| Waterdamp doorlaatbaarheid | NPD |
| Capillare wateropname en waterdoorlaatbaarheid | $w = 0.02 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ |
| Indringvermogen | Classe I |
| Weerstand tegen temperatuurschok | NPD |
| Chemicalien bestendigheid | NPD |
| Gevaarlijke stoffen | NPD |

zoutuitbloei moeten voor het opbrengen van de crème verwijderd worden. Verflagen en/of andere coatings moeten evenals resten van reinigingsmiddelen volledig verwijderd worden. Scheurvorming en slechte voegen voor het aanbrengen van de crème herstellen. Niet toepasbaar op marmer en geglazuurde tegels.

Verwerking

In een arbeidsgang gelijkmatig opbrengen. Met kwast of roller danwel airless verspuiten. Niet te impregneren vlakken afdekken zoals ramen, deuren enz. Niet zuigende ondergronden zoals b.v. marmer en geglazuurde klinkers komen voor impregnering niet in aanmerking. Door toepassing van Köster gevelimpregneringscrème kan het in bepaalde gevallen komen tot een intensivering van de kleuren. Vooraf dan ook een monster opzetten van 1m2.

Verbruik

Ca. 0,1 - 0,25 l / m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Gezien het verschil in ondergronden is het precies bepalen van het verbruik alleen af te meten door een proef op te zetten.

Reiniging apparatuur

Direkt na gebruik met water.

Verpakking

| | |
|-----------|------------|
| P 200 005 | 5 l Emmer |
| P 200 015 | 15 l emmer |

Opslag

In origineel gesloten verpakking minstens 1 jaar.

Bijbehorende producten

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| KÖSTER Saneermortel Grijs | Art.-Nr. M 661 025 |
| KÖSTER Saneermortel 2 Wit | Art.-Nr. M 662 025 |
| KÖSTER Saneermortel Wit - Snel | Art.-Nr. M 663 |
| KÖSTER Saneermortel Wit - Licht | Art.-Nr. M 664 020 |
| KÖSTER Gevelreiniger-Crème | Art.-Nr. P 110 005 |
| KÖSTER Siloxan - Muur impregnering | Art.-Nr. P 240 010 |

Eigenschappen

Zeer hoogwaardige Muur impregnering crème voor tegels, klinkers, natuursteen en minerale stuclagen. Op grond van de hoge alkaliteitbestendigheid ook voor nieuwe minerale ondergronden geschikt. Door de cremige en stevige samenstelling is de verwerkbaarheid met kwast of rol optimaal, waarbij het morsen (verspilling) tot een minimum wordt beperkt. Köster Muur impregnering beschermt gevels tegen slag en regenwater, en is tevens waterdampopen. Köster Gevelimpregneercreme is vorst en dooizout bestendig.

Technische gegevens

| | |
|------------------------|--|
| Kleur | melkachtig, witte creme, transparant opdrogend |
| Basis werkbare stof | Polysiloxan, oplosmiddelvrij |
| Gehalte werkbare stof | 25 % |
| Viscositeit | 3000 mPa.s |
| Verwerkingstemperatuur | 5 - 30 °C |
| Regenvast | na ca. 20 Minuten (20 °C) |
| Dichtheid | 1,0 g / cm ³ |
| Vlampunt | > 100 °C |

Toepassingsgebieden

Voor het waterwerend impregneren van zuigende minerale ondergronden, zoals tegels, niet geglazuurde klinkers, kalkzandsteen, stuclagen, mortels en natuursteen.

Ondergrond

Droog of licht vochtig, schoon en vrij van scheurvorming boven de 0,3mm en slechte plekken. Vervuilingen en ophopingen van

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gerevisieerd, alle voorgaande versies zijn ongelidig