



KÖSTER KSK Primer BL

Technisch merkblad W 120 015

Datum update: 04-07-2017

Oplosmiddelvrije, kunststof gemodificeerde bitumenprimer met hoge kleefkracht voor KSK zelfklevende membranen en polymeer gemodificeerde bitumen.

Eigenschappen

Köster KSK BL primer is een oplosmiddelvrije, kunststof gemodificeerde bitumenprimer met hoge kleefkracht voor KSK zelfklevende membranen en polymeer gemodificeerde bitumen. Zeer goede kleefkracht op droge en lichtvochtige minerale ondergronden.

KÖSTER KSK SY 15

Art.-Nr. W 815 105

Technische gegevens

Vaste stof gehalte	meer dan 55 %
Minimale verwerkings temperatuur	+ 5 °C
Droogtijd (bij + 20 °C)	24 uur
Aanbrengen opvolgende laag (bij + 20 °C)	ca. 3 – 4 uur
(bij + 10 °C)	ca. 5 – 7 uur

Toepassingsgebieden

KÖSTER KSK Primer BL is een primer ter voorbereiding van de ondergrond voorafgaand aan de toepassing van KÖSTER KSK membranen en polymeer gemodificeerde bitumen zoals KÖSTER Deuxan.

Ondergrond

De ondergrond dient vrij te zijn van losse delen, stof, olie en vetten.

Verwerking

KÖSTER KSK Primer BL wordt onverdund in één laag aangebracht naar wens met kwast, roller of spuitapplicatie.

Verbruik

Ca. 0,25 - 0,4 kg / m²
Sterk zuigende ondergronden twee maal behandelen - 250gr/m² -
totale consumptie ca. 500 gr/m²

Reiniging apparatuur

Direkt na gebruik met water.

Verpakking

W 120 015 15 kg emmer

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan. In gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.

Bijbehorende producten

KÖSTER KSK ALU Strong - zelfklevend membraan	Art.-Nr. R 817 105 AS
KÖSTER Fixband 10 ALU	Art.-Nr. W 810 AL
KÖSTER Fixband-Vlies - Butylband	Art.-Nr. W 815 015 F
KÖSTER Fixband 15 DS	Art.-Nr. W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15 - zelfklevende afdichtingsmembranen	Art.-Nr. W 815 096 AL

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongediend.